

# ADLER Legno-Parkettöl

# 50871

Olej pre priemyselnú výrobu parkiet, oxidatívne schnúci.

## POPIS PRODUKTU

### Všeobecné

Rýchloschnúci olej pre priemyselnú povrchovú úpravu listnatých a ihličnatých drevín. Veľmi dobrá schopnosť prieniku do dreva, dobré zvýraznenie textúry dreva, príjemný na dotyk, veľmi dobrá plnivosť a odolnosť voči vode, antistatický.

Sušenie prebieha viazaním kyslíka (oxidatívne schnutie).


### Oblasti použitia



- Pre priemyselnú sériovú produkciu olejovaných hotových parketových prvkov.


## SPRACOVANIE

### Pokyny pre spracovanie



- Prosím, produkt pre použitím premiešať.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +15 °C.
- Ideálne podmienky na spracovanie výrobku sú pri teplotách 5 – 15 °C a pri relatívnej vlhkosti od 40 - 80 %
- Pre rovnomerný nános oleja je potrebné olej kefou /padom zapracovať do podkladu.
- Pozor! Použiť pogumovanie nanášacích valcov odolné voči benzínu (napr. PU-pogumovanie)

### Technika nanášania



| Spôsob nánosu                       | Navalovanie                |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Riedenie                            | ADLER Legno-Reiniger 80025 |
| Prídavok riedenia v %               | 0 - 5 %                    |
| Množstvo nánosu (g/m <sup>2</sup> ) | 8 - 15                     |

### Produkt je pripravený na spracovanie.

Tvar, vlastnosti a vlhkosť podkladu ovplyvňujú spotrebu/ výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

### Doba schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel.vzd.vlhkosti )



|                          |  |
|--------------------------|--|
| Manipulácia a stohovanie | cca. 10 – 15 min.<br>pri urýchlennom schnutí<br>cca 5 min. |
|--------------------------|--|

Uvedené údaje sú smerodajné. Rýchlosť schnutia závisí od podkladu, hrúbky vrstvy, teploty, prúdenia vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Aby sa dosiahlo bezchybné schnutie, je potrebné zabezpečiť dobré vetranie. Nedostatočná výmena vzduchu, napr. tesné stohovanie predlžuje schnutie.

Nízke teploty a/ alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu dobu schnutia predĺžiť.

U drevín bohatých na extraktívne látky (ako napr. dub, iroko) môže dôjsť k predĺženiu doby schnutia.

### Čistenie náradia



S ADLER Legno-Reiniger 80025, ADLER Adlerol Terpentinölersatz 80301 alebo ADLER Spezial-Verdünnung 96712.

## PODKLAD

### Druh podkladu

Jemno- a hrubopórovité listnaté a ihličnaté dreveniny

Nie je vhodný na tropické dreveniny ako Ipe, Massaranduba, Bangkirai, atď.

### Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica, atď, bez dreveného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

### Vlhkosť dreva

**Listnaté dreveniny:** 12 % +/- 2 %

**Ihličnaté dreveniny:** 15 % +/- 2 %

### Príprava podkladu

Odstupňované brúsenie až po zrnitosť 220.

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

### Základovanie

ADLER Legno-Parkettöl 50871

Schnutie pri izbovej teplote: cca. 10 – 15 min

### Medzibrúsenie



Zrnitosť 320 - 400

Brúsny prach odstrániť.

Zabrániť prebrúseniu, nakoľko môže dôjsť k rozdielom vo zvýraznení textúry dreva, ktoré sa žltnutím postupom času ešte zosilní.

### Vrchná úprava

ADLER Legno-Parkettöl 50871

## ČISTENIE & OŠETROVANIE

### Čistenie & ošetrovanie

**Čistenie** vodou alebo jemným čistiacim prostriedkom do domácnosti alebo neutrálnym čističom vlhkou handrou, čistiace prostriedky nesmú byť použité. Pri masťnom znečistení použiť ADLER Legno-Reiniger 80025.

Pre **oživenie-** a **ošetrovanie** 1 – 2 x naniesť ADLER Legno-Pflegeöl 50882 a prebytok zotrieť.

Prosím, dodržujte našu smernicu „**Návod na ošetrovanie podláh upravených s ADLER Legno-Parkettöl**”.


Prosím, dodržujte technické listy príslušných produktov.

## POKYNY PRE OBJEDNÁVKU

|  |  |
|--|--|
| <b>Veľkosti balenia</b>                  | 10 l   |
| <b>Farebné odtiene/<br/>stupne lesku</b> | Bezfarebný, hlboký mat 50871<br>Pre posúdenie výsledného farebného odtieňa so zvoleným systémom povrchovej úpravy je potrebné vyhotoviť vzorku na originálnom podklade.  |
| <b>Súvisiace produkty</b>                | ADLER Adlerol Terpentinölersatz 80301<br>ADLER Legno-Reiniger 80025<br>ADLER Clean-Parkettreiniger 42198<br>ADLER Legno-Pflegeöl 50882<br>ADLER Spezial-Verdünnung 96712 |

## ĎALŠIE POKYNY

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Trvanlivosť/skladovanie</b> | Min 6 mesiacov v originálne uzavretom obale.<br>Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným žiarením, mrazom a vysokými teplotami (nad 30 °C). |
|--------------------------------|---|



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Technicko-bezpečnostné údaje</b> | Bližšie informácie ohľadom bezpečnosti pri transporte, skladovaní, zaobchádzaní s odpadom sa nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov! Aktuálnu verziu môžete získať na internete na stránke <b>www.adler.sk</b> . |
|-------------------------------------|--|



Produkt je určený len na priemyselné a remeselné použitie.

Spracovanie výrobku v striekacích kabínach, ktoré sú znečistené prachom obsahujúcim nitrocelulózu, je vzhľadom na nebezpečenstvo samovznietenia zakázané!