

## ADLER Legno- Zirbenöl

## 7028000200

Olej s přirozenou limbovou vůní, pro nábytek a interiér, pro domácí kutily a řemeslo

### POPIS PRODUKTU

#### Všeobecné

Rychle schnoucí olej speciálně pro povrchovou úpravu limbového dřeva. Jednoduché zpracování. Produkt je formulovaný zejména na bázi obnovitelných surovin a přírodního, čistého limbového oleje. Přirozené vlastnosti limby zůstanou zachované.

Produkt s velmi dobrou schopností průniku, vynikající zvýraznění textury dřeva, velmi dobrá plnivost a odolnost vůči vodě.

Tuhnutí přebíhá vázáním kyslíku (oxidativní schnutí)

#### Zvláštní vlastnosti




- Antistatický
- Ne samovznětlivý
- **ÖNORM S 1555** resp. **DIN 53160** Odolnost vůči slinám a potu.
- **ÖNORM EN 71-3** Bezpečnost hraček, Migrace určitých elementů (neobsahuje těžké kovy)
- **Francouzská vyhláška DEVL1104875A** o značení stavebných produktů na emise prchavých látek: A+

#### Obsah látek

Modifikované rostlinné oleje, přírodní limbový olej, kyselina křemičitá, jemné aromatické izoparafíny, sušidla bez obsahu olova a kobaltu

#### Oblasti použití




Nábytek do obytných místností, vnitřní zařízení (dřevěné obklady, dřevěné stropy atd.)


Kvůli možnému zápachu nanést tento produkt do vnitřních prostorů nábytku a skříní jen jednou a tenče.

### ZPRACOVÁNÍ

#### Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt promíchat.
- Nezpracovávat při teplotách méně jak +5 °C a/nebo relativní vzdušné vlhkosti >80%.
- Nanesený olej nechat působit několik minut a potom setřít přebytek bavlněnou hadičkou anebo klubkem gázy ve směru dřevných vláken. Nesmí dojít k vytvoření vrstvy!

**Způsob nanášení**


Způsob nánosu	Nádobová pistol	Natírání	Válečková ní	Stírání
Tryska (Ø mm)	1,5	-	-	-
Tlak (bary)	3-4	-	-	-
Množství (g/m <sup>2</sup> ) na 1 nános	Cca. 30-50	-	-	-
Vydatnost na nános (m <sup>2</sup> /l) <sup>1</sup>	-	Cca 15-30		

Produkt je připravený na zpracování.

Forma, povaha podkladu a vlhkost dřeva ovlivňují spotřebu/vydatnost. Přesnou spotřebu je možné určit jen na základě zkušebního nátěru.

**Čas schnutí**

(při 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)




Následná úprava	Po cca. 4 h
Prosuchtý/ plně zatížitelný	cca 7 dní

Uvedené údaje jsou orientační. Rychlost schnutí závisí na druhu dřeviny, tloušťky vrstvy, teploty, proudění vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Dobře větrat! Slabá výměna vzduchu, např. kvůli hustému stohování prodlužuje sušení.

Nízké teploty a/nebo vysoká vlhkost vzduchu můžou dobu schnutí podstatně prodloužit

U dřevin bohatých na extraktivní látky (jako např. dub, iroko) může dojít k prodloužení doby schnutí

**Čistění nářadí**

S ADLER Legno-Reiniger 80025

**PODKLAD****Druhy podkladu**

Limba, jehličnaté a listnaté dřeviny

**Vlastnosti podkladu**

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez mastnot, vosku a dřevného prachu.

**Vlhkost dřeva**

listnaté dřeviny: max 12% ± 2%  
jehličnaté dřeviny: 15% ± 2%

**Příprava podkladu**

Odstupňované přebroušení až po zrnitost 180-240  
Při broušení použít prachový filtr P3

**POVRCHOVÁ ÚPRAVA****Základ**

1x ADLER Legno-Zirbenöl 7028000200  
Mezisušení : 4 hodiny

**Mezibrus**

lehké mezibroušení zrnitostí 280-360,

brusný prach odstranit

**Vrchní vrstva**

1x ADLER Legno-Zirbenöl 7028000200

**PÉČE & RENOVACE****Péče**

**Čištění** vodou, s CLEAN Möbelreiniger 96490 anebo jemným prostředkem na čištění domácnosti. Při znečištění mastnotou použít ADLER Legno-Reiniger 80025. Čištění je možné nejdříve po 14 dnech od nánosu oleje.

Pro **oživení a renovaci** nanášet 1x ADLER Legno-Zirbenöl 7028000200 a přebytek odstranit.

Prosíme, dbejte na příslušné technické listy produktů.

**POKYNY PRO OBJEDNÁNÍ****Velikost balení**

750 ml

**Barevné odstíny**

ADLER Legno-Zirbenöl 7028000200

- Pro posouzení vzhledu doporučujeme vyhotovit vzorek na originálním podkladu se zvoleným systémem povrchové úpravy.

**Další produkty**

ADLER Legno- Reiniger 80025  
CLEAN Möbelreiniger 96490

**DALŠÍ POKYNY****Trvanlivost/Skladování**

Minimálně 1 rok v originálně uzavřeném obalu.

**GISCODE**

Ö60

**Technicko-bezpečnostní údaje**

Dbejte prosím na příslušnou kartu bezpečnostních údajů! Aktuální verzi můžete obdržet na [www.adlercesko.cz](http://www.adlercesko.cz)

Zpracování výrobku v stříkacích kabinách, které jsou znečištěné prachem obsahujícím nitrocelulózu, je vzhledem na nebezpečí samovznícení zakázané!