

## 1 Popis:

Magnet Plaster je vysoko kvalitná interiérová dekoratívna stierka s magnetickými vlastnosťami, pre hladkú povrchovú úpravu stien. Jednovrstvová magnetická stierka omietka má väčšiu magnetickú silu než tri vrstvy magnetickej farby. Skladá sa z disperzie syntetickej živice s jemnými plnivami a magnetickým práškom. Produkt neobsahuje zmäkčovadlá ani prchavé rozpúšťadlá. Stenu, ktorá je ošetrovaná magnetickou stierkou, môže byť namaľovaná akýmkoľvek bežným typom vnútornej farby v akomkoľvek odtieni farbe alebo môže byť upravená tapetou.

## 2 Miesta použitia:

Magnetická stierka sa môže používať v interiéri na akomkoľvek pevnom povrchu. Je vhodná pre použitie v učebniach, kanceláriách, konferenčných miestnostiach, zdravotníckych zariadeniach, takmer kdekoľvek, kde sa požaduje magnetický povrch. Pomocou magnetov (napr. neodymových) je možné bez vŕtania a lepenia pripevniť dekorácie, prezentácie a poznámky.

## 3 Povrch:

Povrch:

Podklad musí byť stabilný, čistý, bez prachu, suchý a bez mastnoty. Voľné, slabo priľnavé a odlupujúce sa vrstvy, je potrebné odstrániť.

Príprava:

Vysoko nasiakavé, prašné a problematické povrchy je potrebné ošetriť základom s obsahom kremičitého piesku **Quartz White Primer**. Po aplikácii základu je potrebné nechať povrch 4 hodiny schnúť.

## 4 Pokyny pre aplikáciu:

Pred použitím dobre premiešajte. V prípade potreby zriediť maximálne do 3% čistou vodou. Nepoužívajte pri teplote okolia ani podkladu pod +5 ° C a / alebo a relatívnej vlhkosti, ktorá je vyššia ako 80%. Plochy, ktoré sa nebudú upravovať ochránime maskovacou páskou a krycím papierom. Stierku nanášame nerezovým hladidlom. Potom použite hubku alebo dokončovacie hladidlo pre finálne vyhladenie. Schnutie jednotlivých vrstiev môže kolísť v závislosti od teploty podkladu, prostredia a materiálu a v závislosti od rel.vlhkosti.

## 5 Spotreba:

Teoretická výdatnosť: ca. 2.5 kg/m<sup>2</sup> ; ca 1 m/liter

## 6 Čistenie:

Okamžite po použití očistiť mydlom a vodou.

## 7 Skladovanie:

Skladujte v chladnom a suchom priestore s dobrou ventiláciou v dobre uzavretom obale, mimo dosahu detí a zvierat. Nesmie zamrznúť. Po otvorení spotrebujte celý obsah. Výrobok je použiteľný minimálne 18 mesiacov od dátumu výroby.

## 8 VOC:

hraničná hodnota pre max. obsah prchavých organických zlúčenín (2004/42/EC, kat. jWB, 2010): 30 g/l (2010); obsah VOC vo výrobku pripravenom na použitie max. 0 g/l.

# Magnet Plaster – Technický list

MagPaint Europe B.V.  
Riezenweg 2  
NL-7071 PR Uift



## 10 Špecifikácia:

**Lesk:** mat

**Farba:** tmavo sivá

**Hustota:** 2,47 g/ml

**Hrúbka filmu:** 1 mm mokrý; 500 µm suchý

**Teoretická výdatnosť:** ± 1 m<sup>2</sup>/l pri hrúbke filmu 1mm

**Viskozita:** pastovitá hmota, pripravená na aplikáciu, v prípade potreby riedenie do 3% čistou vodou.

**VOC:** 0 g/l.

**Aplikácia:** > 10 °C

**Doba spracovania:** 4 hod. pri 20°C a 65 % relatívnej vlhkosti.

**Medzináterový interval:** 12 hod. pri 20°C a 65 % relatívnej vlhkosti.

**Pripravené na použitie:** po 24 hod. pri 20°C a 65 % relatívnej vlhkosti.

**Balenie:** 5L a 10L hobok.

**Životnosť:** Min 18 mesiacov, pri skladovaní v uzavretom originálnom obale v chladnom, tmavom a suchom priestore, pri teplote 5-35°C /40-75°F.

V SR dodáva:

**PAINTHOUSE, s.r.o.**

Turie 539

013 12 Turie

info@painthouse.sk, www.painthouse.sk

ŽIADNY / NÍZKY OBSAH PRCHAVÝCH LÁTKO  
PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE V RÁMCI POŽIADAVIEK NA BEZPEČNOSŤ ARBO

# MAGNET PLASTER



reddot award 2016  
winner