

ETERNAL[®]

IN plus

» Výrobní číslo 9518

exkluzivní bílá disperzní barva pro povrchovou úpravu stěn interiéru

- **vysoce kryvé nátěry sádrokartonu, s velmi dobrou odolností oděru za mokra**
- **zvláště vhodný do interiérů veřejných budov**

Vlastnosti:

ETERNAL IN plus je vodou ředitelná nátěrová hmota pro vnitřní použití připravená z vodné disperze akrylátových kopolymerů, pigmentů, plniv a speciálních aditiv. **ETERNAL IN plus** má vysokou kryvost, je bez nepříjemného zápachu. Vytváří bílé nátěry s velmi dobrou odolností oděru za mokra, propustné pro vodní páru.

Oblast použití:

ETERNAL IN plus je určen k povrchové úpravě stěn interiérů ze sádrokartonu, minerálních nebo akrylátových omítek, betonové, vláknocementové a dřevotřískové povrchy a jiné savé podklady. Je určen pro nátěry interiérů veřejných budov jako školy, nemocnice aj., kde jsou kladeny zvýšené požadavky na odolnost oděru za mokra.

Technické údaje:

Sušina	min. 60 hm. %
Spec. hmotnost	1,65 g/cm ³
pH	8–9,5
Viskozita Brookfield (A/5/10)	15–25 Pas (23°C)
Zasychání st. 1	30 min.
st. 5	2 hod.
Ekvivalentní difuzní tloušťka	< 1 m
Odolnost proti oděru za mokra (ČSN EN 13300)	třída 3
Bělost (MgO)	min. 96 %
Kryvost (ISO 6504-3)	třída 1

Obsah těkavých organických látek:

Kategorie/subkategorie výrobku	A/a
Max. obsah VOC ve výrobku	0 g/l 0 kg/kg

Spotřeba:

0,2–0,3 kg/m²

Vydatnost 3,3–5,0 m²/kg v přímé závislosti na přípravě a kvalitě podkladu.

Odstín:

- bílý
- centra **COLOR SYSTÉMU AUSTIS** tónují do širokého výběru odstínů podle vzorkovnic CSA Trend, Eurotrend, RAL

Balení:

1 kg, 5 kg, 10 kg plastové obaly

Skladování:

V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5 °C až 25 °C. Nesmí zmraznout!

Příprava podkladu:

Podklad pro **ETERNAL IN plus** musí být soudržný, dokonale očištěný, suchý a odmaštěný. Podklady napadené plísněmi je nutné (za mokra!) zbavit plísní a sanovat vhodným likvidačním prostředkem (**ETERNAL odstraňovač plísní**). V případě, že je napadení plísněmi způsobeno kondenzací vlhkosti (kouty, překlady, stropy), je vhodné tyto plochy ošetřit hmotou **ETERNAL IN thermo**. Silně savé podklady se penetrují speciálním penetračním prostředkem **FORTE penetral** nebo **ETERNAL IN plus**, naředěným vodou v poměru 3 : 1. Případné skvrny podkladu prostupující nátěry je vhodné natřít izolačním nátěrem **ETERNAL IN stop**.

Zpracování:

ETERNAL IN plus se aplikuje na stěnu nejdříve 4 hodiny po penetraci. Nanáší se štětcem, malířskou štětkou nebo válečkem při teplotě podkladu a okolí v rozmezí 5 °C až 30 °C. Pro první nátěr se **ETERNAL IN plus** ředí přidávkem 15–20 % vody, pro druhý nátěr 0–10 % vody. Druhý nátěr je možné provádět po 6 hodinách zasychání prvního nátěru. Udržovací nátěry lze na základní nátěry provedené **ETERNAL IN plus** aplikovat bez nutnosti odstraňování původního disperzního nátěru. Nářadí je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou.

Certifikace:

TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204.

Likvidace odpadů:

Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci:

ETERNAL IN plus není klasifikován jako nebezpečný. Výrobek je ošetřený předmět, obsahuje biocidní přípravek. Obsahuje reakční směs CMIT/MIT (3:1) [Indexové číslo: 613-167-00-5]. Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Pozor! Při postříku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu. Při práci je vhodné používat ochranný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení vymývejte nejméně 15 min. velkým množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypijte asi 0,5 l vlažné vody s 10 rozdrčenými tabletami živočišného uhlí, v případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Podrobnější údaje jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.