

Pullex Aqua-Deco

5344

Vodouriediteľná tenkovrstvová lazúra na drevo pre domácných majstrov a remeselné použitie.

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Vodou riediteľný farebný základný náter a lazúra na drevo v jednom, na báze vysoko hodnotnej akrylátovej disperzie, určená na aplikáciu natieraním. Veľmi dobrá spracovateľnosť, dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom, vynikajúca stohovateľnosť po zaschnutí a rovnomerné zvetrávanie vplyvom poveternosti.

Zvláštne vlastnosti



- Vďaka obsahu biocídnych látok chráni pred zamodraním a napadnutím drevokaznými hubami.

Účinná látka:

0,3 % (0,3 g/100 g) IPBC (Jódpropinylbutylcarbamát)

- **Francúzska vyhláška DEVL1104875A** o značení stavebných produktov na emisie prchavých látok : A+

Oblasti použitia



- Rozmerovo nestabilné a čiastočne rozmerovo stabilné drevené stavebné diely v exteriéri, ako napr. drevostavby, drevené obklady, striešky, ploty, okenice, balkóny, brány, atď. v triedach použitia 2 a 3 bez kontaktu so zemou.
- Na podlahy terás a prechodové mostíky odporúčame Pullex Bodenöl 50527 ff.
- Prosím, dodržujte technické listy príslušných produktov.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie




- Prosím, produkt pred spracovaním premiešať.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne + 10 °C.
- Nespracovávať pri silnom slnečnom žiarení, pri daždi či extrémne vysokej vzdušnej vlhkosti, silnom vetre alebo pri hroziacom mraze.
- Pri nových drevených stavebných dieloch odporúčame povrchovo upraviť zo všetkých strán.
- Náterom nie je možné zabrániť výronu živice.
- Vymytie vodorozpustných extraktívnych látok, obzvlášť pri daždi s vetrom, môže byť minimalizované povrchovou úpravou zo všetkých strán a dodatočným náterom čelných plôch.
- Prosím, dodržujte naše „**Pracovné smernice pre povrchovú úpravu rozmerovo nestabilných a čiastočne rozmerovo stabilných stavebných dielov – všeobecná časť**“.

03-16 ZKL 5344

Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
 Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: info@adler.sk, www.adler.sk

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzná a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkostí balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.

Technika nanášania

Spôsob nanášania	Natieranie
Výdatnosť na nános(m ² /l)	cca 10


Produkt je pripravený na priame spracovanie.

Pozor: Ak bude produkt aplikovaný striekaním, musí byť bezpodmienečne použitá dýchacia ochranná maska A2/P3.

Tvar, vlastnosti a vlhkosť podkladu ovplyvňujú spotrebu / výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu)



na povrch sa nelepí prach (ISO 1517)	po cca 30 min.
brúsiteľný	po cca 3 – 4 hod.
prelakovateľný	po cca 3 – 4 hod.
celkom preschnutý	po cca 12 hod.

Uvedené údaje sú orientačné. Doba schnutia závisí od podkladu, hrúbky nánosu, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Zamedziť priamemu slnečnému žiareniu (príliš rýchle schnutie).

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu dobu schnutia výrazne predĺžiť.

Čistenie náradia

Ihneď po použití vodou.

Na odstránenie zaschnutých zvyškov laku odporúčame použiť ADLER Aqua-Cleaner 80080 alebo Abbeizer Rote Krähe 95125.

PODKLAD**Druh podkladu**

Drevo ihličnanov hobľované, brúsené alebo hrubo pílené.

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, zbavený oddeľujúcich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď. a drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Vlhkosť dreva

12 až 15 %

Príprava podkladu

Pre optimálnu životnosť odporúčame hladké plochy vybrúsiť zrnitosťou P80 v smere drevných vlákien, dôkladne očistiť a vystúpené extraktívne látky, ako napr. živica a živičníky, odstrániť. Ostré hrany zaobliť.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA**Základovanie**

1x Pullex Aqua-Deco 5344000030 ff
Medzischnutie: cca 3 – 4 hod.

Medzivrstva a vrchné lakovanie

1x Pullex Aqua-Deco 5344000030 ff

Alternatíva:

Podľa oblasti použitia: napr.: Pullex Aqua-DSL 51501 ff alebo Pullex Aqua-Plus 53101 ff.

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušných produktov.

OŠETROVANIE & RENOVÁCIA

Ošetrovanie & renovácia

Životnosť závisí od viacerých faktorov. Tými sú najmä druh poveternosti, konštrukčná ochrana, mechanické zaťaženie a farebný odtieň; pre dlhú životnosť je potrebná včasná údržba. Odporúčame vykonávať ju raz ročne.

Ak je potrebné, ešte celistvé plochy zbaviť prachu a špiny a 1x natrieť s Pullex Aqua-Deco 5344000030 ff.

Prosím, dodržujte technické listy príslušných produktov.

Prosím dodržujte naše „**Pracovné smernice pre povrchovú úpravu rozmerovo nestabilných a čiastočne rozmerovo stabilných stavebných prvkov – životnosť, údržba a renovácia**“.

POKYNY PRE OBJEDNANIE

Veľkosti balenia

750 ml; 2,5 l

Farebné odtiene/stupne lesku

Teak (teak)	5344053634
Eiche (dub)	5344053635
Kiefer (borovica)	5344053636
Nuss (orech)	5344053637
Lärche (smrekovec)	5344053638
Palisander	5344053639
Weiß (biely)	5344053640
Dunkelgrau (tmavosivá)	5344053664

Ďalšie farebné odtiene je možné namiešať pomocou **miešacieho systému ADLERMix**.



Bázové laky:

Báza W30 5344000030

- Aby sa zabezpečila zhodnosť farebných odtieňov, používajte na jednej ploche materiál rovnakej šarže.
- Pre posúdenie výsledného farebného odtieňa odporúčame vyhotoviť vzorku na originálnom podklade so zvoleným systémom povrchovej úpravy.
- Pri farebnom odtieni Weiß (biely) 5344053640 môže pri aplikácii iba jedného náteru dôjsť k zažltnutiu, preto sa odporúča vykonať dva nátery.

Súvisiace produkty


ADLER Aqua-Cleaner 80080
ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125
Pullex Aqua-Imprägnierung 53120
Pullex Plus-Lasur 50314 ff

ĎALŠIE POKYNY

Trvanlivosť/ skladovanie

Minimálne 1 rok v originálne uzavretých obaloch.

Pri skladovaní chráňte pred vlhkosťou, priamym slnečným žiarením, pred mrazom a vysokými teplotami (nad 30 °C).



Technické údaje

Obsah VOC EÚ-medzná hodnota pre Pullex Aqua-Deco (Kat. A/e): 130 g/l (2010). Pullex Aqua-Deco obsahuje maximálne 50 g/l VOC.

Technicko-bezpečnostné údaje



Ďalšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania a manipulácie, ako aj likvidácie sa nachádzajú v príslušnom bezpečnostnom liste. Aktuálnu verziu môžete získať na webovej stránke **www.adler.sk**.
