



Olej na pracovné dosky [eco]

- Arbeitsplatten-Öl [eco] -

Na báze obnoviteľných surovín s atestom pre kontakt s potravinami



Odtieň	Dostupnosť		
	Počet kusov na palete	360	672
	Balenie	3 x 0,375 l	3 x 0,75 l
	Druh balenia	plechový obal	plechový obal
	Kód obalu	83	01
	Číslo výrobku		
bezfarebný	7697	■	■
prírodný efekt	7698	■	■

Spotreba



cca 40 - 50 ml/m²na jeden náter

Spotreba závisí najmä od nasiakavej schopnosti podkladu a konečného prebrúsenia. 2 nátery, natrieť tenkú vrstvu štetcom alebo valčekom.

Prebytok materiálu odstráňte pomocou bavlnenej handričky bez žmolkov po každom nátere po cca 20 - 30 minútach.

Oblasti použitia



- Drevo v interiéri
- Kuchynské náradie z dreva
- Pracovné dosky a dosky na stoly
- Vysoko kvalitný nábytok z masívneho dreva
- Farebný odtieň "natureffekt" iba pre svetlé dreveniny napr. dub, jaseň & smrek

Vlastnosti výrobku

- Na báze obnoviteľných surovín: minimálne 90%
- Veganský produkt na základe dostupných informácií
- Jednoduché spracovanie
- Preniká do hĺbky a zvýrazňuje prirodzenú štruktúru dreva
- Trvanlivý, nešpiní sa, odolný
- Dobrá odolnosť proti vybraným, v domácnosti bežne sa vyskytujúcim látkam, podľa DIN 68861, 1B (napr. voda, cola, pivo, čaj, káva, víno a čistiace prostriedky)
- Recyklovateľný kovový obal

Informácie o výrobku



Spojivo	Alkydové živice na báze obnoviteľných surovín
Hustota (20 °C)	Cca 0,96 g/cm ³
Viskozita	Cca 500 mPas
Zápach	Jemný
Stupeň lesku	Matný

Uvedené hodnoty sú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

Certifikáty

- [DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente"](#)
- [Unbedenklichkeitserklärung Lebensmittelkontakt](#)

Ďalšie informácie

- [Verarbeitung von ölbasierten Produkten im Tuchauftrag](#)
- [Pflege von geölten Flächen](#)

Systemové výrobky

- [MultiSil \(7380\)](#)

Prípravné práce

- **Požiadavky na podklad**
Podklad musí byť čistý, bez prachu, suchý, bez masntôt a bez uvoľnených nečistôt a správne odborne pripravený.
Vlhkosť dreva: 8-12%
- **Príprava podkladu**
Nečistoty, masntotu a uvoľnený starý náter úplne odstráňte.
Masnté dreva a dreva obsahujúce živicu umyte pomocou prostriedku Verdünnung & Pinselreiniger.
Konečné prebrúsenie dreva nábytkových povrchov alebo podobných plôch nesmie byť jemnejšie než P 180

Spracovanie



- **Podmienky pri spracovaní**
Teplota materiálu, teplota okolia a teplota podkladu: min. +15 °C do max. +30 °C
Materiál dôkladne premiešajte.
Naneste tenkú vrstvu pomocou plochého štetca alebo valčekom.
U drevin s rôznou intenzitou nasiakavosti docielite rovnomerné rozloženie pomocou vtierania/zahladzovania produktu do podkladu
Prebytočný materiál je potrebné odstrániť po každom nátere po cca 20 - 30 minútach bavlnenou handričkou bez žmolkov.
Na nábytok používajte gázu alebo bavlnenú handričku.
Druhý náter nanášajte po preschnutí bez ďalšieho medzibrúsenia.
Do vnútorných častí skriniek a zásuviek nanášajte len jednu tenkú vrstvu pomocou bavlnenej handričky.

Upozornenie pri spracovaní



Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, príľnavosť k podkladu a odtieň.
Počas práce a sušenia zaistite dostatočné vetranie.
Nebezpečenstvo samovznietenia (DGUV Information 209-046). Nesmie byť používaný na rovnakom pracovisku spoločne s NC-lakmi alebo moridlami; znečistené textílie (napr. čistiace handričky, pracovné oblečenie) ukladajte do protipožiarné odpadovej nádoby a zlikvidujte protipožiarnym spôsobom (pod vodou).

- **Schnutie**
Pretierateľný: po preschnutí cez noc
V prvých dňoch: opatrné používanie (napr. pri styku s vodou)



Doporučený čas schnutia až do utesnenia pomocou výrobku MultiSil: >7 dní
(zbytky vyhladzujúceho prostriedku Glättmittel ihneď odstráňte)

Hodnoty overené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relatívna vlhkosť vzduchu
Schnutie závisí od druhu dreveniny a nasiakavej schopnosti podkladu.
Nízke teploty, nedostatočná výmena vzduchu a vysoká vlhkosť vzduchu, ako aj prebytky materiálu na nenasiaknutých miestach schnutie predlžujú.

- Riedenie
Pripravený k aplikácii

Upozornenie

V prípade potreby opravy (alebo vo výrazne zaťažených oblastiach) vyčistené plochy dodatočne ošetríte.
Vodné mapy alebo flaky na nábytku odstráňte pomocou brúsnej oceleovej vlny (Hrúbka 000)
Dodržujte " Návod na údržbu olejovaných povrchov a podláh".


Pracovné náradie, čistenie



Ploch štetec, mohérový alebo velúrový valček s krátkym vlasom
balíky gázy/bavlnená handrička bez žmolkov

Pracovné náradie očistite ihneď po aplikácii pomocou riedidla alebo čističa na štetce.
Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

Skladovanie



Skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v chlade a chránené pred mrazom,
trvanlivosť min. 24 mesiacov.

Bezpečnosť

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

Likvidácia

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

Bezpečnostné informácie

Skladujte mimo dosahu detí.
Pri striekaní používajte kombinovaný filter A2/P2.
Pri brúsení používajte prachový filter P2.
Počas aplikácie a schnutia zaistite dostatočné vetranie.
Pri práci s farbou nejedzte, nepite, ani nefajčite.
Pokiaľ sa dostane do kontaktu s očami a kožou ihneď dôkladne vypláchnite vodou.
Nevypúšťajte do kanalizácie, vodných tokov alebo do pôdy.
Náradie očistite ihneď po použití pomocou vody a mydla.
K recyklácii odovzdávajte iba nádoby bez zbytkov produktu.
Tekuté zbytky materiálu odovzdávajte do zberného miesta pre staré farby.

Obsah VOC podľa
smernice Decopaint
(2004/42/EG)

EÚ limitná hodnota pre tieto výrobky (Kat.A/f): max. 700 g/l (2010).
Tento výrobok obsahuje < 20 g/l VOC.

VOC	
Kat.	A/f
2010:	700g/l
max.:	20g/l



Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukčiaz, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukčiaz, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.