



Pattex Bitúmenový strešný tmel Plasticko-elastický tmel na báze polymérov a bitúmenu

VLASTNOSTI

- vynikajúca príľnavosť k väčšine materiálov
- odolný proti UV žiareniu, trvalej vlhkosti, povrchovému treniu a tlaku
- jednoduché nanášanie
- po vytvrdnutí zostáva produkt trvalo elastický
- tesnené povrchy môžu byť vlhké
- tixotropná hmota - bez difúzie alebo stekania
- bez azbestu
- chráni pred koróziou a vlhkosťou
- nehorľavý (pri správnom použití)
- vynikajúce izolačné vlastnosti

OBLASTI POUŽITIA

Pattex Bitúmenový strešný tmel je plasticko-elastická tesniaca hmota na báze polymérov a bitúmenu, ktorá obsahuje rozpúšťadlá. Produkt je určený na lepenie a opravy rôznych povrchov. Ide o tixotropnú hmotu, ktorá skvele prilne k väčšine stavebných materiálov ako sú asfaltové lepenky, tehly, betón, olovo, zinok, dlaždice, izolačné panely, niektoré plasty atď. Príľnavosť produktu je dobrá aj pri nízkych teplotách a na vlhkých plochách. Produkt je mimoriadne vhodný na opravy striech, drenážnych prvkov, komínov atď. Tesniacu hmotu je možné použiť aj pri stavbe skleníkov, na utesňovanie základov a na iné podzemné izolácie. Určená na 100 % vodeodolné tmelenie strešných spojov, škár a trhlín v strešných konštrukciách, na opravy trhlín vo ventilačných rúrkach, zvodoch a žľaboch, na rýchle opravy netesností strešných prvkov, lepenie všetkých typov krytín za studena, núdzové opravy aj počas dažďa a na vytmelovanie spojov medzi obvodovými múrmi a strešnými prvkami. Pattex Bitúmenový strešný tmel nie je možné pretierať farbami na báze rozpúšťadiel. Môže byť použitý len na syntetické materiály bez zmäkčovadiel. Kompatibilita s extrudovaným polystyrénom je rôzna. V tomto prípade musí byť tesniaca hmota nanášaná na povrch a nikdy nie na polystyrén. Kontakt s minerálnymi olejmi spôsobuje stuhnutie produktu.

PRÍPRAVA PODKLADU

Škárky musia byť čisté, zbavené prachu a mastnoty. Povrchy môžu byť vlhké, ale v takom prípade odporúčame najprv vykonať skúšku lepidlivosti. Na utesňovanie rozsiahlych plôch odporúčame nanášať tesniacu hmotu vo forme pásov alebo bodov tak, aby sa urýchlilo odparovanie rozpúšťadla.

SPRACOVANIE

Odrežte špičku kartuše nad závitom a trysku naskrutkujte na kartušu. Špičku trysky je nutné zrezať podľa šírky škáry/spoja. Kartušu zasuňte do aplikačnej pištole. Tmel nanášajte do škár



rovnomerne. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať adhéziu v rohoch. Vyhladenie tmelu vykonajte pomocou drievka alebo vyhladzovacej špachtle.

NEPREHLIADNITE

Materiál spracovávajú pri teplote prostredia od +5 °C do +35 °C. Ihneď po dokončení práce s tmelom očistite pracovné náradie a znečistené plochy riedidlom, skôr ako dôjde k úplnému vytvrdnutiu. Po vytvrdnutí nespotrebovaného obsahu odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu. Nevytvrdnutý obsah odložte na miesto určené obcou na ukladanie zvláštneho/nebezpečného odpadu. Uchovávajú mimo dosahu detí. Bližšie informácie o produkte nájdete v karte bezpečnostných údajov.

Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a mydlom, ošetríte regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí ich vyplachujte pod tečúcou vodou cca 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1-2 poháre vody a vyhľadajte lekára.

BALENIE

Kartuša: 280 ml

SKLADOVANIE

12 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní v originálnom, uzavretom balení na suchom a chladnom mieste. Chráňte pred teplotami nižšími ako +5 °C a vyššími ako +25 °C.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Predpokladaná spotreba 450 g/m²

NEVYTVRDNUTÝ PRODUKT

Báza SBS modifikovaný bitúmen

Hustota (ISO 1183) 1,27-1,32 g/cm³

Rýchlosť pretláčania 320 g/min.

Doba zavädnutia* 30 min.

Rýchlosť vytvrdzovania* 0,5 mm/24 hod.

VYTVRDNUTÝ PRODUKT

Tepelná odolnosť cca od -35 °C do +80 °C

Farba čierna

VEĽKOSŤ SPOJA/ŠKÁRY

Min. šírka 5 mm

Max. šírka 30 mm

Min. hĺbka 2 mm

Odporúčaná hĺbka

na šírku škáry 6-12 mm 6 mm

* Tieto údaje boli stanovené pri teplote +23 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50 %.

UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväznú odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR

Henkel Slovensko, spol. s r.o.

Záhradnícka 91

821 08 Bratislava

Tel.: 02/333 19 113

Fax: 02/50 246 384

e-mail: lepidla@sk.henkel.com

www.pattex.sk