

ADLER Legnopur

26211 ff

Rozpúšťadlový 2-zložkový polyuretánový číry lak vhodný na **nábytok a do interiéru** pre priemyselné a remeselné použitie.

POPIS PRODUKTU


Všeobecne

Rozpúšťadlový bezaromatický dvojzložkový nábytkový polyuretánový číry lak na báze akrylátových živíc s veľmi dobrou mechanickou a chemickou odolnosťou. Má vysoká plnivosť, dlhý čas spracovateľnosti, dobré zvýraznenie textúry dreva a peknú kresbu pórov. Produkt je nežltnúci a zabezpečuje ochranu pred slnečným žiarením, obsahuje UV filter ktorý chráni drevený a namorený podklad. Vhodný pre spracovanie „lak na lak“.

Zvláštne vlastnosti Skúšobné normy



Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-BWU03-I-16.5.234, MPA Stuttgart



0736/2018
Certificate No. 116.307
U.S. Coast Guard Approval No.
164.112/EC0736/116.307



- **ÖNORM A 1605-12** (povrchy nábytku)
Odolnosť proti chemickým účinkom: 1-B1
Správanie sa pri odere: 2-D (≥ 50 U)
Správanie sa pri namáhaní poškríbaním: 4-D ($\geq 1,0$ N)
Zápalnosť: 5-B (ťažko zápalné povrchy)
- **DIN 68861** (povrchy nábytku)
časť 1: Správanie sa pri chemickom zaťažení: 1 B
časť 2: Správanie sa pri odere: 2 D (od 50 do 150 U)
časť 4: Správanie sa pri poškríbaní: 4 D ($> 1,0$ do $\leq 1,5$ N)
- **ÖNORM A 3800-1** (správanie sa pri požiari) v spojení s ťažko horľavým podkladom:
ťažko horľavý (predtým B 1 podľa B 3800 -1), Q1, Tr 1
- **DIN 4102-B1** (ťažko zápalný) v spojení s ťažko zápalnými DTD – aj dyhovanými
- **EN 13501-1** (Správanie sa pri požiari) v spojení s ťažko zápalnými drevotrieskami – aj dyhovanými: B-s2, d0
- Ťažko zápalný náterový materiál pre námorné lode (podľa **SOLAS 74/88 kap. II-2**)
- **ISO 10993-5** Test na toxicitu: netoxický
- **ÖNORM DIN 53160** stálosť pri pôsobení sln a potu
- **ÖNORM EN 71 časť 3** Bezpečnosť hračiek; migrácia určitých elementov (neobsahuje ťažké kovy)
- Netoxický, bezpečný pre zdravie i prostredie
- **Francúzske nariadenie DEVL1104875A** o značení stavebných produktov na emisie prchavých látok: A+

05-19 (nahradza 08-18) ZKL 2513

Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
Tel: 00421/46/51 99 621, Fax: 00421/46/51 99 622, Mail: info@adler.sk, www.adler.sk


Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzná a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydávaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkostí balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.

Oblasti použitia

- Na lakovanie silne namáhaných plôch nábytku a interiérových prvkov, ako napr. dosky stolov a odstavné dosky v kuchyniach a v obytnom priestore, kúpeľniach, kanceláriách a v oblastiach objektov, čelné a trvalo viditeľné plochy, namáhané plochy sedacieho nábytku a nie trvale viditeľné plochy. Oblasti použitia II až IV podľa ÖNORM A 1610-12.
- Na povrchovú úpravu ťažko zápalných a ťažko horľavých plôch.
- Vhodný na lakovanie plôch bielených peroxidom vodíka.

SPRACOVANIE**Pokyny pre spracovanie**

- Produkt pred použitím premiešať.
- Rešpektujte naše **Smernice pre PUR-laky**.
- Pre lakovanie lodí množstvo nánosu 2 x 120 g/m².
- Pre lakovanie interiérov lodí nesmie byť použitý na ťažko zápalný povrch na rúry, krytia rúr alebo káblov.


Pomer miešania

10 hmotnostných dielov ADLER Legnopur 26211 ff
1 hmotnostný diel ADLER Pur-Härter 82019 (tužidlo)

ADLER Legnopur smie byť použitý výlučne s tužidlom a v uvedenom pomere miešania. Nedodržanie tohto pokynu vedie k poruchám filmu.

Doba spracovateľnosti

1 pracovný deň; zmiešaný materiál sa môže na nasledujúci deň ešte spracovávať, ale musí byť zmiešaný v pomere 1:1 s čerstvou zmesou; ďalšie predĺženie doby spracovateľnosti nie je možné.

Postup nanášania

Spôsob nanášania	Airless	Airless s podporou vzduchu (Airmix, Aircoat atď.)	Nádobková pištoľ	Polievanie
Tryska (ø mm)	0,23 – 0,28	0,23 – 0,28	1,8	-
Striekací tlak (bar)	100 – 120	100 – 120	3 – 4	-
Rozprašovací tlak (bar)	-	1 – 2	-	-
Riedenie	ADLER DD-Verdünnung 80019 alebo ADLER PUR-Verdünnung 80029			
Prídavok riedidla v %	-	-	10	-
Viskozita (s) 4 mm pohár, 20 °C	25	25	18	25
Množstvo na nanášanie (g/m ²)	cca 100 – 150 na nános Celková vrstva max. 450			

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



Brúsiteľný a prelakovateľný	po cca 2 hod.
Manipulácia a stohovanie	po schnutí cez noc

Pre lepší stav následného lakovania odporúčame schnutie cez noc pri izbovej teplote.

Uvedené doby schnutia sú orientačné. Schnutie závisí od podkladu, hrúbky nánosu, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vzdušnej vlhkosti.

Čistenie pracovného náradia

S produktmi ADLER DD-Verdünnung 80019, ADLER PUR-Verdünnung 80029 alebo ADLER Aceton-Waschmittel 95130.

PODKLAD**Druh podkladu**

Listnaté a ihličnaté drevo (masív, dyhované, drevotrieska, (upravené) drevovláknité stavebné diely)

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez mastnôt a dreveného prachu.

Príprava podkladu

Listnaté drevisiny: Brúsenie zrnom 150 - 180
Ihličnaté drevisiny: Brúsenie zrnom 100 - 150

Pri brúsení použiť prachový filter P3.

ÚPRAVA POVRCHU**Základovanie**

1x ADLER Legnopur 26211 ff

Medzibrúsenie

Základované plochy prebrúsiť zrnitosťou 240-320. Zabrániť prebrúseniu! Brúsny prach odstrániť.

Medzibrúsenie sa musí previesť bezprostredne pred lakovaním, aby sa zabezpečila dobrá príľnavosť.

Pri brúsení používať prachový filter P2.

Vrchné lakovanie

1x ADLER Legnopur 26211 ff

ČISTENIE & OŠETROVANIE**Čistenie & ošetrovanie**

Čistenie pomocou ADLER Clean Möbelreiniger 96490 a ošetrovanie s ADLER Clean Möbelpflege Plus 7222000210.

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

POKYNY PRE OBJEDNANIE**Veľkosti balenia**

4 kg, 20 kg, iné balenia podľa požiadavky


Farebné odtiene/Stupne lesku

G10 Hlboký mat	26211
G30 mat	26213
G50 polomat	26215
G70 hodvábnny mat	26217
G90 hodvábnny lesk	26219

Súvisiace produkty

ADLER PUR-Härter 82019
ADLER DD-Verdünnung 80019
ADLER PUR-Verdünnung 80029
ADLER Clean Möbelreiniger 96490
ADLER Clean Möbelpflege Plus 7222000210

ĎALŠIE POKYNY

Trvanlivosť/Skladovanie

Minimálne 1 rok v originálne uzavretých obaloch.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vyššími teplotami (nad 30°C).

Technické údaje

Viskozita pri cca 30 s podľa DIN 53211 (4-mm-pohár, 20 °C)
dodaní

Viskozita zmesi cca 25 s podľa DIN 53211 (4-mm-pohár, 20 °C)

Technicko-bezpečnostné údaje

Ďalšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania a manipulácie, ako aj likvidácie sa nachádzajú v príslušnom bezpečnostnom liste. Aktuálnu verziu môžete získať prostredníctvom internetu na webovej stránke **www.adler.sk**.

Produkt je určený len na priemyselné a remeselné použitie.

Zásadne je potrebné zamedziť vdýchnutiu aerosólu laku. Toto sa dá zabezpečiť len odborným použitím vhodnej ochrannej dýchacej masky (Kombinovaný filter A2/P2 - EN 141/EN 143).
