

# TECHNICKÝ LIST

## HYDROBAN

JK: 246 - 236 - 06 PND: 01 - 685 - 84

**Zloženie:** Hydroban je roztok syntetickej živice a polystyrénu v organických rozpúšťadlach s príavkom zmäkčovadla, plnidiel a pigmentov.

**Použitie:** Hydroban je určený na vrchné nátery betónu, kovu a dreva. Zvlášť vhodný je ako protiprašný a ochranný náter na betónové podlahy napr. v garázach, pivnicach, skladových a výrobných halách. Nie je vhodný na nátery plaveckých bazénov.

**Návod na použitie:** Pred použitím je potrebné obsah obalu dobre premiešať, v prípade potreby precediť a zriediť na vhodnú konzistenciu. Nanáša sa pri teplote  $10 \div 25^{\circ}\text{C}$  na čistý, suchý a vyzretý minerálny podklad. V prípade náterov veľkých plôch sa odporúča zliať obsahy všetkých obalov použitej náterovej látky kvôli zjednoteniu farebného odtieňa. Savé podklady (betón a omietka) penetrujte prípravkom zriadeným riedidlom S 6005 v pomere 1:1. Po dokonalem zaschnutí sa nanáša náterová látka v 1 až 2 vrstvách, v intervale 12 – 24 hodín. Kovové konštrukcie je potrebné pred nanesením prípravku, mechanicky zbaviť korózie, odmať a osetriť základným náterom s protikoróznym účinkom. Po dokonalem zaschnutí naniest nezriadený Hydroban v 1 až 2 vrstvách. Hydroban nie je určený na úpravu povrchov prichádzajúcich do priameho styku s potravinami, pitnou vodou, krmivami a na nátery detského nábytku a hračiek. Neodoláva organickým rozpúšťadlám a ropným produktom

**Farebné odtiene:** Hydroban sa vyrába v nenormalizovaných odtieňoch: 0100 – biely, 0110 – svetlošedý, 0111 – šedý, 0400 – modrý, 0500 – zelený, 0840 – červenohnedý, 0660 – oker.

**Riedenie:** S 6005

**Výdatnosť:**  $4 \div 8 \text{ m}^2 / \text{kg}$  v jednej vrstve

**Technické údaje:** Vlastnosti v kvapalnom stave

Vzhľad: stredne viskózna kvapalina s obsahom rozmiešateľnej usadeniny.

Výtokový čas F6 ( $20^{\circ}\text{C}/50\% \text{ RV}$ ): min. 40 s

Obsah neprchavých zložiek (1 hod./ $150^{\circ}\text{C}$ ): min. 45 %

Riediteľnosť 1: 0,75 riedidlom S 6005: vyhovuje

Vlastnosti pri zasychaní

Roztierateľnosť: max. stupeň 2

Zlievateľnosť: max. stupeň. 2

Zasychanie bez otisku: max. 12 hod./200 g

Vlastnosti zaschnutého náteru

Lesk: stupeň  $4 \div 5$

Kryvosť: stupeň  $3 \div 4$

**Záručná doba:** 36 mesiacov od dátumu výroby

**Horľavosť:** Hydroban je horľavá kvapalina II. triedy nebezpečnosti.

Informácie, týkajúce sa BOZP, PO, Likvidácie použitých obalov, R / H – viet a Skladovania sa nachádzajú v Karte bezpečnostných údajov (KBÚ).

„Technické odporúčania v tomto technickom liste sú uvádzané na základe našich skúseností a najlepších vedomostí o súčasnom stave vo vede a praxi, nie sú záväzné. Užívateľia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu údajov v technických a propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.“



**Výrobca:** SLOVLAK Košeca, a.s., Továrenská 545, 018 64 Košeca, tel.: 042/4455151