

TECHNICKÝ LIST

PREMIO ELEGANT

JK: 246 262 220 100 PND: 01 - 3037 - 10 S

Zloženie:	Premio Elegant je zmes pigmentov a plniv v styrenakrylátovej disperzii s prídavkom špeciálnych aditív.
Použitie:	Premio Elegant je biela oteruvzdorná, paropriepustná interierová maliarska farba s vysokou belosťou a výbornou krycou schopnosťou. Je vhodný na vnútorné nátery omietok, sadrokartónových a drevotrieskových dosiek a betónových panelov. Splňa požiadavky pre nátery obytných priestorov, kancelárii a reprezentatívnych priestorov vyžadujúcich si vyššiu belosť.
Návod na použitie:	<p>Všetky podklady musia byť pevné, suché, vyzreté, odmastené a zbavené nečistôt.</p> <p><u>Nové omietky:</u> podklad musí byť suchý, pevný a vyzretý (min. 20 – 30 dní), zbavený prachu, nesúdržných vrstiev a mechanických nečistôt. Pred použitím Premia doporučujeme podklad napenetrovať penetračným náterom PEN-AKRYL. Po zaschnutí, cca 12 hod., sa naniesie 1 – 2x náter Premio Elegant v intervale 4 – 6 hod.</p> <p><u>Staré omietky:</u> suchý, pevný podklad, ktorý je zbavený prachu, nesúdržných vrstiev starých náterov a mechanických nečistôt sa naniesie 1x PEN-AKRYL penetračný náter. Po zaschnutí penetračného náteru, cca 12 hod., sa naniesie 1 – 2 x náter Premio Elegant v intervale 4 – 6 hodín.</p> <p>Nízka teplota a vysoká relatívna vlhkosť spomaľujú zasychanie. Pri maľovaní odporúčame občas premiešať zriedený Premio Elegant.</p>
Riedenie:	<p>vodou</p> <ul style="list-style-type: none">• pri 1. nátere – do 20 % vody• pri 2. nátere – do 10 % vody
Nanášanie:	štetcom, valčekom, striekaním a máčaním
Výdatnosť:	7 – 11 m ² /kg v jednej vrstve (závisí od drsnosti a nasiakavosti podkladu).
Tónovanie:	podľa vzorkovnice farebných odtieňov výrobku Slovakryl.
Aplikačná teplota podkladu:	+5 až +30 °C
Doba zasychania náteru:	cca 4 – 6 hod. pri 20 °C
Technické údaje:	<p><u>Vlastnosti v kvapalnom stave</u></p> <p>Vzhľad: farebná homogénna suspenzia, je dovoľená tvorba rozmiešateľnej usadeniny, oddelenie spojiva.</p> <p>Obsah neprchavých zložiek (1 hod./115 °C/1 g): min. 55 %</p> <p><u>Vlastnosti pri zasychaní</u></p> <p>Zasychanie (stupeň 3): max. 120 min.</p> <p><u>Vlastnosti zaschnutého náteru</u></p> <p>Vzhľad: hladký, zliaty, matný</p> <p>Kryvosť: stupeň 1 – 2</p> <p>Príľnavosť: stupeň 1</p> <p><u>Iné vlastnosti</u></p> <p>Hustota (20 °C): min. 1,55 g.cm⁻³</p>
Záručná doba:	36 mesiacov od dátumu výroby
Horľavosť:	Premio Elegant nie je horľavá kvapalina.

Informácie, týkajúce sa BOZP, PO, Likvidácie použitých obalov, R / H – viet a Skladovania sa nachádzajú v Karte bezpečnostných údajov (KBÚ).

„Technické odporúčania v tomto technickom liste sú uvádzané na základe našich skúseností a najlepších vedomostí o súčasnom stave vo vede a praxi, nie sú záväzné. Užívateľia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zväziť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu údajov v technických a propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.“

