



Balenie

- Kartuša 280 ml

Farba

- Svetlo šedá

Technický list

TL 04.34 MAMUT GLUE DISPER FIX

Výrobok

Lepidlo s vysokou počiatkovou nosnosťou a skvelou konečnou pevnosťou lepeného spoja. Ide o lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel, na báze disperzie, vytvrdzujúce odparením vody.

Vlastnosti

- Okamžité lepenie predmetov do 250 kg/m² bez nutnosti fixácie
- Odolné proti vlhkosti a prachu
- Po vytvrdení pretierateľné disperznými farbami
- Interiér a exteriér
- Vysoká príľnavosť na rôzne materiály, v kombinácii nasiakavý – nenasiakavý
- Možnosť opakovaného použitia (nevysychá v kartuši)

Použitie

- Lepenie väčšiny materiálov – drevo, betón, kov, kameň, polystyrén, laminát a pod.
- Lepenie vnútorných parapetov, izolačných obkladov, a líšt
- Lepenie aj nie príliš rovných povrchov
- Lepenie prahov, stropných kaziet, podhládov
- Dolepovanie obkladových prvkov

Technické vlastnosti

Základ	disperzia		
Konzistencia	tixotropná pasta		
Sušina	%	78	
Hustota	g/ml	1,62	
Tepelná odolnosť	°C	-15 / +75	po vytvrdnutí
Aplikačná teplota	°C	+15 / +40	
Otvorený čas	min.	5 - 10	23°C / 55% vlhkosť
Úplné vytvrdnutie	hod.	24 - 72	v závislosti od teploty pri aplikácii, nasiakavosti podkladu a vrstvy lepidla



Pevnosť v ťahu	kg/cm ²	15	po vytvrdnutí
Skladovateľnosť	°C	+ 5 / + 25	v originálnom neotvorenom obale
Spotreba	g/m ²	500 - 1500	v závislosti na nasiakavosti podkladu a požadovanej nosnosti po vytvrdnutí

Podklad

Lepené plochy a podklad musia byť čisté, bez voľných častíc, prachu, mastnôt a oleja.

Aplikácia

Lepidlo naneste v bodoch alebo pruhoch na jednu stranu lepeného materiálu. Lepený materiál priložte na podklad a posunutím pritlačte na určené miesto. Spotreba lepidla je 500-1500 g/m² (v závislosti od nasiakavosti podkladu a požadovanej nosnosti po vytvrdnutí). Min. aplikačná teplota +5 °C, max. + 40 °C (optimálne od +15 °C). Pri lepení stropných kaziet, naneste lepidlo cca v piatich bodoch na zadnú plochu kazety.

Obmedzenie

Okrem iného nie je vhodné na PE, PP, teflón.

Nie je vhodné na trvalé zaťaženie vodou. Po úplnom vyzretí (72 hod.) môže byť krátkodobo vystavený teplotám pod nulou.

Čistenie

Materiál: nevytvrdnutý materiál a náradie očistite pomocou čistiacich obrúskov Den Braven, vodou. Vytvrdnutý materiál - mechanicky
Ruky: čistiace obrúsky Den Braven, mydlo a voda, reparačný krém na ruky

Bezpečnosť

Vid' << Karta bezpečnostných údajov 04.34 >>

Aktualizácia

Aktualizované dňa:

Vyhotovené dňa: 03.02.2023

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.