

TECHNICKÝ LIST PANEELI-ÄSSÄ 20 Tónovateľný obkladový lak / polomatný

POPIS VÝROBKU

Vodou riediteľný tónovateľný akrylový lak na použitie v interiéri.



VLASTNOSTI A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Obloženie stien a stropov a povrchy z guľatiny.
- Na rôzne drevené, obkladové, guľatinové, betónové a tehlové povrchy v suchých interiéroch. Nie je vhodný na ošetrovanie podláh alebo nábytku.



TECHNICKÉ PARAMETRE

BÁZY FARIEB	EP báza
FAREBNÝ ROZSAH	Vzorkovníky: Interior wood stains and lacquers
STUPEŇ LESKU	Polomatný.
TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ	Hladké povrchy: 8-12 m ² /l
BALENIE	0,9 l, 2,7 l, 9 l
RIEDIDLO	Voda.
APLIKÁCIA	Štetcom alebo striekaním.
ČISTENIE NÁRADIA	Náradie čistíť vodou okamžite po použití. Na čistenie zatvrdnutého laku sa odporúča Tikkurila Pensselipesu (čistič nástrojov).
DOBA SCHNUTIA	Suchý proti prachu po 30 min., pretierateľný alebo brúsiteľný po 2-3 hodinách. Pripravený na použitie na nasledujúci deň. Lakovaná plocha dosiahne svoju konečnú tvrdosť asi po 1 mesiaci.
HUSTOTA	cca 1,0 kg/l, ISO 2811
OBJEMOVÁ SUŠINA	cca 22%
SKLADOVANIE	Chrániť pred mrazom.
VOC	(kat. A/e) 130 g/l (2010) Paneeli-Ässä obsahuje VOC max. 130 g/l.

NÁVOD NA POUŽITIE:

PODMIENKY APLIKÁCIE: Povrch, ktorý má byť ošetrovaný, musí byť suchý, teplota okolia najmenej +10°C a relatívna vlhkosť vzduchu 30–80%.

TECHNICKÝ LIST PANEELI-ÄSSÄ 20 Tónovateľný obkladový lak / polomatný

PRÍPRAVA POVRCHU:

Nenatierané drevené povrchy: Vyčistíte drevený povrch od akýchkoľvek nečistôt a prachu. Povrch jemne navlhčíte vodou, nechajte uschnúť a prebrúste uvoľnené drevené vlákna. Odstráňte brúsny prach.

Predtým lakované povrchy: Očistíte predtým natreté povrchy čistiacim prostriedkom Maalipesu a dôkladne ich opláchnite vodou. Ak je lakovaný povrch vo veľmi zlom stave, odstráňte ho úplne pomocou odstraňovača farieb alebo brúsením. Ďalej postupujte ako s novým povrchom dreva.

LAKOVANIE: Pred použitím a občas aj počas použitia lak dôkladne premiešajte až na dno. V prípade potreby zriedte vodou. Naneste jednu alebo dve vrstvy v smere vlákien dreva. Pokiaľ používate tónovaný produkt, najprv produkt vyskúšajte na samostatnom kuse dreva, aby ste sa uistili, že máte správnu farbu. Konečná farba ošetrovaného povrchu závisí od druhu, tvrdosti a pôvodnej farby dreva a počtu náterov. Na prvý náter zriedte tónovaný lak o 20–30 % vodou. Obvykle je možné požadovanú farbu a úroveň lesku dosiahnuť po nanosení dvoch vrstiev. Povrchy ošetríte vždy bez prerušenia a pri veľkých paneloch iba niekoľko panelov naraz, aby ste dosiahli jednotnú farbu.

NÁVOD NA ÚDRŽBU:

Nie skôr ako 1 mesiac od nanosenia laku:

Povrch očistíte zľahka pomocou vlhkej mäkkej kefy, špongie alebo handričky s neutrálnym (pH 68) čistiacim prostriedkom. Povrch nenechávajte mokry. Veľmi znečistené povrchy čistíte s jemne alkalickým (pH 8-10) čistiacim prostriedkom so špongiou alebo handričkou. Povrch dôkladne opláchnite vodou.

ÚDRŽBOVÉ OŠETRENIE: Povrchy ošetrované s Panneli- Ässä môžete udržiavať podobným vodou riediteľným lakom. Pozri prípravu.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU

Zlikvidujte tekutý odpad v súlade s miestnymi predpismi pre nebezpečný odpad. Prázdne plechovky recyklujte alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: Používajte ochranné rukavice. Obsahuje 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ón (BIT) a reakčnú zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3: 1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Môže vyvolať alergickú reakciu. Tento produkt obsahuje biocídny prípravok na konzerváciu produktu počas skladovania. Obsahuje: reakčnú zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1))

Výrobca: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com

Distribútor v SR: DEJMARK spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobkov je zaistená naším operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca, nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si tiež vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.