

DECORFOND

VYROVŇAVAJÚCI ZÁKLADNÝ NÁTER PRE DEKORATÍVNE NÁTERY

kód 3880019

POPIS

DECORFOND je základový produkt odolný na mokrý oter špecifický zostavený pre prípravu vnútorných murovaných podkladov, pred nanášaním produktov VELATURE, PERLACEO, DECORI CLASSICI, CADORO, CADORO VELVET, ABC RIFLESSI, MARCOPOLO.

Zostavený pomocou pojiva na báze akrylového polyméru DECORFOND vyzvára film schopný odolávať zásaditosti omietok a vďaka jeho zvláštnej formulácii je schopný dokonale zjednotiť absorpčnú schopnosť podkladu.

Vďaka jeho vyrovnávacej schopnosti, vynikajúcej matnosti, dobrej krycej schopnosti, stupňu belosti, DECORFOND je schopný podporovať dosiahnutie najlepšieho estetického výsledku a výzdoby.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Použiteľný na:

- Nové a staré omietky na základe vodných pojív
 - Betónové plochy.
 - Povrchy sadrové a sadrokartónové
 - Staré nátery a povlaky organickej alebo minerálnej povahy, suché, celistvé, pohlcujúce vlhkosť a súdržné.
 - Povrchy sa vhodne pripravujú podľa podmienok odseku 'PRÍPRAVA PODKLADU'.
- Nepoužívať na čerstvé podklady.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Vlastnosť pojiva: Polymér akrylový vo vodnej disperzii
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: $1,55 \pm 0,05$ kg/l
- Viskozita zhotovenia UNI 8902: 40000 cps \pm 4000 cps pri 25 °C (rotačný viskozimeter Brookfield)
- Odolnosť voči umývaniu UNI 10560: >5000 cyklov, výborná.
- Lesk UNI EN ISO 2813: <5, veľmi matný.
- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk za 30 min.; schopný náteru ďalšej vrstvy po 6 hodinách.

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrchy s omietkou, sadrové a sadrokartónové:

- Presvedčiť sa, že podklad je dobre vysušený a vyzretý. Ak je to potrebné postarať sa o jeho obnovu alebo spevnenie pomocou špecifických výrobkov.
- V prítomnosti plesne spracovať povrch pomocou čistiaceho prostriedku COMBAT 222 kód 4810222 a sušiacim prostriedkom COMBAT 333 kód 4810333.
- Odstrániť kefovaním alebo umývaním prípadné zvetrané vrstvy a odlupujúce sa vrstvy starých náterov. Odstrániť úplne prípadné nadvihnuté vrstvy vápennej alebo temperovej maľovky.
- Odstrániť nánosy prachu, smogu a ostatných nečistôt pomocou očistenia kefou.
- Vyrovnáť nepravidelnosti podkladu a ošetriť diery, praskliny, trhliny a preliačiny pomocou TAMSTUCCO 9400006/9410110 alebo STUCCOFACILE 9560019. Zatrieť pukliny vhodnými utesňujúcimi prostriedkami.
- Obrúsiť výplne a záplaty skleneným papierom; odstrániť prach.
- Vykonať prípadné vyhladenia na omietke s prostriedkom

RASAMIX 9440160 alebo s BETOMARC 9450150 alebo s RASOMARC 9500150 podľa typológie podkladu.

- Spevniť jednou vrstvou prostriedku IDROFIS 4700006 Nástenný akrylový spevňovací prostriedok vodný alebo mikronizovaný spevňovací prostriedok bez rozpúšťadla ATOMO 8840001.

- Pristúpiť k použitiu DECORFOND podľa spôsobov popísaných v návodoch na použitie.

- Po najmenej šiestich hodinách sa môže pristúpiť k nanášaniu dekoratívneho produktu.

*(Riedenia izolátoru a množstvo ktoré sa má použiť závisia od absorpčnej schopnosti podkladu a určujú sa pomocou predbežných skúšok na špecifickom podklade - Pozri príslušný technický list)

NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:

Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Relatívna vlhkosť prostredia: <75%

Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Vlhkosť podkladu: <10%

- Nástroje: štetec, valček, nástrek a airless.

- Počet vrstiev: 1 alebo 2 podľa stavu podkladu. Teba sa snažiť krížiť zvislé aj vodorovné pohyby na dosiahnutie rovnomerého podkladu, ideálneho pre nátery s prostriedkom VELATURE, PERLACEO, DECORI CLASSICI, CADORO, CADORO VELVET, ABC RIFLESSI, MARCOPOLO.

- Riedenie: 30-35% vodou tak pre prvú ako aj druhú vrstvu.

- Pri náteroch striekaním a airless riedenie sa mení podľa aparatúry a používaného prevádzkového tlaku.

- Očistenie náradia sa vykoná vodou ihneď po jeho použití.

- Orientačná výdatnosť: 8-10 m²/l na jednu vrstvu a týka sa náterov na hladké povrchy a s priemernou absorpčnou schopnosťou. Je vhodné určiť skutočnú výdatnosť pomocou predbežnej skúšky na špecifickom podklade.

ZAFARBENIE

Výrobok je k dispozícii biely, zafarbiteľný pastami systému Marcromie. Výrobok je okrem toho zafarbiteľný pigmentami COLORADO seria 548 v jemných farebných odtieňoch. Pri pridávaní pigmentových pást neprepreskročiť maximálne množstvo 5% objemových.

USKLADNENIE

Maximálna teplota uchovania: +30 °C

Minimálna teplota uchovania: +5 °C

Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/EC)

Kat. G: základný náter (základ voda): 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010)

DECORFOND obsahuje max: 30 g/l VOC

Výrobok nevyžaduje vybavenie štítkom v zmysle D.L. 65 zo dňa 14/03/03 a následných úprav a doplnkov. Výrobok

DECORFOND

VYROVŇAVAJÚCI ZÁKLADNÝ NÁTER PRE DEKORATÍVNE NÁTERY

kód 3880019

používať podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem. Po použití neponechávať zásobníky roztrúsené po okolí, zvyšky nechať dobre zaschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Uschovávať mimo dosahu detí. Používať na dobre vetraných miestach. V prípade kontaktu s očami ihneď tieto umyť výdatne vodou. V prípade požitia ihneď sa poradiť s lekárom a ukázať mu zásobník alebo štítok. Nehádzať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov alebo do prostredia.

Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Naniesť, vo vnútri na základ vopred pripravený, jednu alebo dve vrstvy vyrovnávajúceho základného náteru DECORFOND 3880019 na báze akrylového polyméru vo vodnej disperzii, špecifického pre nátery s dekoratívnym efektom.

Dodávka a pokládka materiálu €m²

Il SAN MARCO GROUP garantisce, che le informazioni riportate in questo foglio tecnico rispondono alla migliore esperienza, tecnica e scientifica, in ogni caso non si assume la responsabilità per i risultati ottenuti, poiché le condizioni di applicazione sono sotto controllo. Si consiglia di verificare la idoneità e l'efficacia del prodotto in ogni caso specifico. Questo foglio tecnico annulla e sostituisce qualsiasi foglio precedente.