

# MARCOPOLO SABLE'

DEKORATÍVNY NÁTER S PIESKOVÝM EFEKTOM PRE INTERIÉRY

séria 372

## POPIS

MARCOPOLO SABLE' je dekoratívny náter pre interiéry, ktorý upravuje steny textúrovaným povrchom pripomínajúcim piesok, vyznačuje sa na dotyk príjemnou, ľahkou drsnosťou, má matný a tieňovaný vzhľad, ktorý dodá hodnotu akémukoľvek prostrediu, klasickému i modernému.

Náter MARCOPOLO SABLE' sa ľahko a rýchlo používa na podklady upravené podkladovým náterom DECORFOND, kód 3880019, vytvára rad efektov v závislosti na technike nanášania a fantázii používateľov.

## INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Použiteľný v interiéri na:

- Nové a staré omietky na základe vodných pojív.
  - Betónové plochy.
  - Povrchy sadrové a sadrokartónové.
  - Staré nátery a povlaky organickej alebo minerálnej povahy, suché, celistvé, pohlcujúce vlhkosť a súdržné.
  - Konglomeráty rôznej minerálnej povahy s podmienkou, že pohlcujú vlhkosť.
- Povrchy sa vhodne pripravujú podľa podmienok odseku 'PRÍPRAVA PODKLADU'.  
Nepoužívať na čerstvé podklady.

## TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Vlastnosť pojíva: akrylátový kopolymér vo vodnej emulzii
  - Pigmenty: perleťovo dúhové
  - Rozpúšťadlo: voda
  - Klasifikácia pre kvalitu vzduchu v interiéri (Indoor Air Quality): A
  - Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1:  $1,36 \pm 0,05$  kg/l
  - Reakcia na oheň podľa EN 13501-1: Trieda A2 s1 d0
- Vzťahuje sa na spotrebu neprekračujúcu uvedené hodnoty, a na aplikáciu na nehorľavý povrch.
- Zasychanie (pri 25°C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk jednu hodinu.

## PRÍPRAVA PODKLADU

Murované povrchy:

- Presvedčiť sa, že podklad je dobre vysušený a vyzretý. Ak je to potrebné postarať sa o jeho obnovu alebo spevnenie pomocou špecifických výrobkov.
- V prítomnosti plesne spracovať povrch pomocou čistiaceho prostriedku COMBAT 222 kód 4810222 a sušiacim prostriedkom COMBAT 333 kód 4810333. V prípade potreby pridať do výrobku zdravotnícky prostriedok COMBAT 444 kód 4810444.
- Odstrániť kefovaním alebo umývaním prípadné zvetrané vrstvy a odlupujúce sa vrstvy starých náterov. Odstrániť úplne prípadné nadvihnuté vrstvy vápennej alebo temperovej maľovky.
- Odstrániť nánosy prachu, smogu a ostatných pomocou očistenia kefovo.
- Vyrovnáť nepravidelnosti podkladu a ošetriť diery, praskliny, trhliny a preliačiny pomocou TAMSTUCCO 9400006/9410110. Zatrieť pukliny vhodnými utesňujúcimi prostriedkami.

- Obrúsiť výplne a záplaty skleným papierom; odstrániť prach.

- Vykonať prípadné vyhladenia na omietke s prostriedkom RASAMIX 9440160 alebo s BETOMARC 9450150 alebo s RASOMARC 9500150 podľa typológie podkladu.

- Spevniť jednou vrstvou prostriedku IDROFIS 4700006 Nástenný akrylátový spevňovací prostriedok vodný alebo mikronizovaný spevňovací prostriedok bez rozpúšťadla ATOMO 8840001.

- Naniesť najmenej dve vrstvy prostriedku DECORFOND 3880019 vodou zriedeného na 30-35%, valčekom alebo štetcom na dosiahnutie rovnorodého podkladu, ideálneho pre nanášanie. Neodporúča sa používanie iných podkladov.

- Pristúpiť k nanieseniu prostriedku MARCOPOLO SABLE' ako je to uvedené v spôsobe použitia.

\*(Riedenia izolátoru a množstvo ktoré sa má použiť závisia od absorpčnej schopnosti podkladu a určujú sa pomocou predbežných skúšok na špecifickom podklade - Pozri príslušný technický list)

## NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:

Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Relatívna vlhkosť prostredia: <75%

Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Vlhkosť podkladu: <10%

- Nádrie: štetec a špongia.

- Počet vrstiev: 1

- Riedenie: pripravený na použitie alebo maximálne na 5% s vodou.

Používané spôsoby:

.Rozotrieť MARCOPOLO SABLE' štetcom nerovnomerným spôsobom.

.S produktom čiastočne suchým, s mäkkou špongiou a sotva vlhkou, vytvárať nerovnomernými kruhovými pohybmi zóny nahromadenia. Pri úplnom vyschnutí sa prejaví charakteristický efekt.

- Očistenie náradia sa vykoná vodou ihneď po jeho použití.

- Orientačná výdatnosť: 4-6 m<sup>2</sup>/l pri ukončení práce a vzťahuje sa to na hladké povrchy stredne savé. Je vhodné určiť skutočnú výdatnosť pomocou predbežnej skúšky na špecifickom podklade.

## ZAFARBENIE

Produkt je dostupný v hotových odtieňoch, použiteľných tiež ako tintometrické základy, striebro (0070).

Farebnosť sa dosiahne pomocou Sistema Tintometrico Marcromie.

Okrem toho je možné produkt zafarbiť farbami COLORADO serie 548.

V prípade použitia rôznych výrobkov sa odporúča zmiešať medzi sebou rôzne produkty za účelom vyhnúť sa ľahkým rozdielom v odtieňoch.

## USKLADNENIE

Maximálna teplota uchovania: +30 °C

Minimálna teplota uchovania: +5 °C

Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo

# MARCOPOLO SABLE'

DEKORATÍVNY NÁTER S PIESKOVÝM EFEKTOM PRE INTERIÉRY

séria 372

vhodných teplotných podmienkach.

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)  
Kat. A/I: nátery pre dekoratívne efekty (základ voda): 200 g/l (2010)  
MARCOPOLO SABLE' obsahuje max: 200 g/l VOC

Výrobok nevyžaduje označenie popisnou etiketou nebezpečenstva v zmysle platných predpisov. Tento výrobok používajte podľa platných predpisov týkajúcich sa hygieny a bezpečnosti. Použité obaly neodhadzujte v prírode, zbytky výrobku nechajte dobre zaschnúť a zaobchádzajte s nimi ako so zvláštnymi odpadmi. Uchovávajte mimo dosah detí. V prípade požitia sa okamžite poraďte s lekárom a ukážte mu nádobu alebo etiketu výrobku. Zbytky výrobku nevyliievajte do kanalizácie, do vodných tokov, ani do terénu.

Podrobnejšie informácie si môžete prečítať v bezpečnostnom liste.

## HESLO TEXTU

Dekoratívny náter s pieskovým efektom pre interiéry.  
MARCOPOLO SABLE' série 372 na báze akrylového kopolyméru vo vodnej emulzii nanášajte na už pripravené interiérové povrchy v jedinej vrstve podľa udávanej výdatnosti.

Dodávka a pokládka materiálu € ..... na m<sup>2</sup>

*Il SAN MARCO GROUP garantisce, che informazioni uvedené v tomto technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a efektívnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.*