

TECHNICKÝ LIST ROSTEX SUPER ZÁKLADNÝ NÁTER NA KOV/ Matný

POPIS VÝROBKU

Rýchloschnúci, antikorózný, matný, základný náter na kovové povrchy, obsahujúci špeciálne spojivo. Neobsahuje olovené ani chromátové pigmenty.



VLASTNOSTI A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Plechové strechy, odkvapky, odtokové rúry, škvarobetónové povrchy, požiarne únikové schodiská, zábradlia, stožiare, stojany na sušenie a iné kovové konštrukcie.
- Rostex Super Metal Primer je vhodný na základovanie oceľových, pozinkovaných oceľových a protišmykových hliníkových povrchov vystavených väčšiemu namáhaniu ako je obvyklé, keď príľnavosť bežných alkydových základných náterov nebude účinná alebo by schnutie trvalo príliš dlho. Vhodný aj na meď, mosadz, nehrdzavejúcu oceľ, PURAL, POLYESTER, ACRYL a staré oceľové krytiny s PVC povrchovou úpravou. Môže byť použitý ako základ pre alkydové farby (napr. Miranol, Unica, Panssarimaali) a vodou riediteľné farby (napr. Panssari Akva).



IBA NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE

TECHNICKÉ PARAMETRE

DOBA SCHNUTIA	Hrúbka suchého filmu 50µm	+ 10°C	+ 23°C	+ 35°C
	Suchý proti prachu		1 hod	15 min
Pretierateľný alkydovými farbami, min.		5 hod	4 hod	1 hod
Pretierateľný vodou riediteľnými farbami, min.		2 dni	1 deň	1 deň
Pretierateľný, max.		7 dní	4 dni	4 dni
KONEČNÝ EFEKT	Matný.			
FAREBNÝ ROZSAH	Hotové odtiene: svetlošedá, červená oxid železitý, čierna.			
OBJEMOVÁ SUŠINA	45%.			
HUSTOTA	Približne 1,3 kg/l, ISO 2811.			
TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ	Približne 10 m ² /l (40µm suchý film).			
RIEDIDLO	Riedidlo 1120.			

TECHNICKÝ LIST ROSTEX SUPER ZÁKLADNÝ NÁTER NA KOV/ Matný

APLIKÁCIA	Štetcom alebo sprejom. Štetce s hrubými štetinami sú najvhodnejšie na aplikáciu. Bezvzduchové striekanie: tryska 0,011"-0,015" alebo 0,280-0,380mm, riedenie 0-15%.
ČISTENIE NÁRADIA	Najskôr odstráňte prebytočnú farbu z náradia. Náradie čistite ihneď po ukončení natierania s riedidlom 1120 alebo čističom náradia Pensselipesu.
ODOLNOSŤ	Voči chemikáliám: Odolný voči bielemu liehu a denaturovanému alkoholu. Nie je odolný voči silným rozpúšťadlám, ako je riedidlo. Dobrá odolnosť voči olejom a tukom. Voči oteru: dobrá.
BALENIE	0,333l, 1l, 3l, 10l.
SKLADOVANIE	Preprava a skladovanie v dobre uzatvorených obaloch, ktoré chránia pred vplyvom atmosférických podmienok. Prepravná a skladovacia teplota musí byť v rozmedzí od +5°C do +25°C. Nie je ovplyvnený prepravou ani skladovaním v chlade.
VOC	(kat. A/i) 500 g/l (2010) Rostex Super obsahuje VOC max. 500 g/l.

NÁVOD NA POUŽITIE:

PODMIENKY APLIKÁCIE: Povrch, ktorý sa má natierať, musí byť suchý a teplejší ako teplota okolitého vzduchu, teplota najmenej +5°C a relatívna vlhkosť vzduchu menej ako 80%. Takéto podmienky značne spomaľujú čas sušenia a predlžia dobu pretierateľnosti. Teplota povrchu nesmie prekročiť +40°C, aby sa rozpúšťadlo príliš rýchlo neodparilo, pretože to môže spôsobiť pórovitosť, bubliny a zoslabenie príľnavosti vo farbe. Naplánujte si maliarske práce tak, aby ste ich mohli dokončiť do 4 dní. Nižšie teploty a/alebo vyššia vlhkosť predlžia dobu pretierateľnosti (pozri tabuľku). Ak nedokážete aplikovať vrchnú vrstvu v stanovenom čase, mali by ste základný náter ľahko zbrúsiť a pred dokončením ho umyť s Panssaripesu.

PRÍPRAVA POVRCHU:

Nenatierané povrchy: Všetku bielu hrdzu/hrdzu odstráňte z povrchu brúsením alebo drôtenou kefou (až do stupňa St2). Z povrchu odstráňte všetky vo vode rozpustné prostriedky na potlačenie hrdze, špinu, vo vode rozpustné soli, mastnoty a oleje pomocou čistiaceho prostriedku Panssaripesu a kefy. Dôkladne opláchnite vodou a nechajte uschnúť. Hladké hliníkové povrchy zdrsňte.

Nové pozinkované strechy z plechu by mali byť natierané najskôr po prvej zime. Najlepšie príľnutie sa dosiahne na mechanicky alebo chemicky zdrsnenom pozinkovanom povrchu, ktorý bol zmatnený počasím.

Predtým natierané povrchy: Škrabkou alebo kefou odstráňte odlupujúcu sa farbu a hrdzu (až do stupňa St2). Vyhladte okraje medzi očistenou plochou a natretou plochou. Umyte povrch čistiacim prostriedkom Panssaripesu, dôkladne opláchnite vodou a nechajte uschnúť.

TECHNICKÝ LIST ROSTEX SUPER ZÁKLADNÝ NÁTER NA KOV/ Matný

APLIKÁCIA: Rostex Super pred použitím dôkladne premiešajte. Náter nanášajte najlepšie štetcom alebo striekacou pištoľou. Odporúčaná hrúbka filmu jednej vrstvy je 40-60µm.

Vrchný náter: Rostex Super môže byť pretieraný buď vodou riediteľným vrchným náterom Panssari Akva, alebo rozpúšťadlovým náterom Panssarimaali.

NÁVOD NA ÚDRŽBU: Povrch dosiahne v normálnych podmienkach konečnú tvrdosť a pevnosť až po 4 týždňoch od natierania, preto sa s natieraným povrchom musí zaobchádzať opatrne počas prvých týždňov po natieraní. Ak je potrebné povrch očistiť skôr ako po odporúčanom čase, čistite ho len zľahka jemnou kefkou alebo vlhkou handričkou alebo mopom.

Špinavý povrch môže byť čistený najskôr po 1 mesiaci s Talon Huoltopesu (zmiešajte 1 diel Talon Huoltopesu s 10 dielmi vody). Škvryny a veľmi silné znečistenie čistite so silnejším roztokom Huoltopesu a vody (1:1). Povrch opláchnite a nechajte uschnúť.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU: Zabráňte vyliatiu do kanalizácie, vodných systémov a pôdy. Recyklujte prázdne, suché obaly alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Zneškodnite kvapalnú odpad v súlade s miestnymi predpismi pre nebezpečný odpad.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: Obsahuje: Reakčná zmes etylbenzenu a xylénu. POZOR. Horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje podráždenie pokožky. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Pri dlhodobej alebo opakovanej expozícii môže spôsobiť poškodenie orgánov. Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok s produktom. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu iskier a otvoreného ohňa. - Zákaz fajčiť. Zabráňte vdychovaniu pár. Používajte iba vonku alebo na dobre vetranom mieste. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice / odev. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Obsahuje etylmetylketoxím. Môže vyvolať alergickú reakciu.



GHS02



GHS07



GHS08



GHS09

Výrobca:

Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, FI-01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, www.tikkurila.com

Distribútor:

DEJMARK spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/ +421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

TECHNICKÝ LIST ROSTEX SUPER ZÁKLADNÝ NÁTER NA KOV/ Matný

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobkov je zaistená naším operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca, nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si tiež vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.