

Technický list

TL 04.30 Lepidlo na autosklá TECFLEX 60

Výrobok

TECFLEX 60 je vysoko kvalitné, rýchlo vytvrdzujúce, flexibilné lepidlo na autosklá. Bez nutnosti základného náteru (Primeru). Silyl-Modifikované polymérové lepidlo na priame zasklievanie automobilových skiel. Je špeciálne navrhnuté tak, aby poskytovalo rýchlu a bezpečnú prevádzku vozidla už po 1 hodine od aplikácie.

Vlastnosti

- Silyl-modifikovaný Polymér
- Bez solventov a izokyanátov, bez zápachu
- Bez nutnosti základného náteru (Primeru)
- Prínavosť na sklá, kovy a plasty
- Rýchla aplikácia a vytvrdzovanie
- Vysoká viskozita
- Skvelá počiatočná pridržnosť
- Schopnosť vydržať vysoké dynamické prostredie
- Antikorozívne
- Certifikácia FMVSS 212



Použitie

- Špeciálne vyvinuté na lepenie čelných skiel vozidiel.
- Vhodné na lepenie osobných automobilov, nákladných automobilov, traktorov a iných vozidiel.

Umožnenie prevádzky automobilu – Drive away time

Testované - TÜV

- Možnosť prevádzky vozidla: 1 hodina
- Na namontovanom vozidle musí mať vodič aj spolujazdec namontované airbagy
- Certifikát FMVSS 212

Technické vlastnosti	
Základ	Thixotropná pasta
Farba	čierna
Báza	Silyl-modifikovaný Polymér
Vytvrdzovanie mechanizmus	Vytvrdzovanie vzdušnou vlhkosťou
Vytvrdzovanie (mm) (NPT metóda 07), (24h -23°C a 50% RH)	3,0
Tvrdosť podľa Shore A (rámus 53505)	62
Hustota [g/cm³] (NPT metóda 06) (23°C a 50 % RH)	1,44
Vytvorenie povrchovej vrstvy [min] (NPT Metóda 17) (23 °C a 50% RH)	15
Elastický model pri 100% [N/mm²] (ISO 37 RÁMUS 53504)	2,5
Ťahová sila [N/mm²]	3,0

Balenie

Kartuša 290 ml

Farba

- Čierna

(ISO 37 RÁMUS 53504)	
Síla pretrhnutia [N/mm] (ISO 34-1)	7,40
Predĺženie pri pretrhnutí [%] (ISO 37 RÁMUS 53504)	230
Aplikačná teplota (°C)	Od + 5 do + 40
Teplná odolnosť (°C)	Od – 40 do + 100

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrch musí byť čistý, suchý a bez mastnoty, oleja alebo mazív a všetkých zvyškov starého lepidla. Kontakt s inými druhmi chemikálií môže spôsobiť ťažké problémy s kompatibilitou alebo môže byť na škodu pre presné priľnutie. Odporúčame vždy predbežné testy priľnavosti a kompatibility.

APLIKÁCIA

Pre použitie na lepenie pevnostného skla zrežte trysku kartuše tak, aby ste dostali koniec špičky v tvaru „V“. Aplikujte ručne, elektrickou alebo pneumatickou pištoľou na okraj skla. Umiestnite lepené sklo za pomoci vhodného príslušenstva (prisávacie svorky ai) do 10 minút. Ľahko vtlačte sklo do rámu, aby ste zaistili dobrý kontakt. Sklo sa nesmie pohnúť najmenej 1 hodinu. Vozidlo môže jazdiť po 60 minútach za podmienky, že vyššie uvedená metóda bola dodržaná.

Obmedzenie

Počas vytvrdzovania je dôležité aby sa produkt vyhol alkoholu a iným čistiacim prostriedkom. Lepené sklo treba fixovať napr. páskami.

ČISTENIE

Použitý nástroj odstrániť ihneď acetónom alebo inými rozpúšťadlami. Možno použiť aj extra silné čistiace obrúsky. Ruky: Mydlo a voda, reparačný krém na ruky alebo Extra silné čistiace obrúsky

OBAL

Kartuša 290 ml – 12 ks v krabici

Skladovateľnosť

Produkt je možné skladovať po dobu 12 mesiacov v pôvodnom obale (neotvorené) Skladujte pri teplote od 10 °C do 25 °C. Skladujte v suchu.

Bezpečnosť

Víď << Karta bezpečnostných údajov>>

Aktualizácia

Aktualizované dňa 09.10.2024

Vyhotovené dňa 09.10.2024

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

