

MOTIP 2K Epoxy Primer

Technická informácia



MOTIP 2K Epoxy Primer Filler je univerzálne použiteľný na všetky kovové povrchy, ako sú oceľ, pozinkovaná oceľ a hliník. Má vynikajúce adhézne a antikorózne vlastnosti a dobre priľne aj na laminátové plasty. Po zaschnutí je možné ho prelakovať polyesterovými výrobkami (stierka). Je na báze rozpúšťadiel s epoxidovou živcou. Bez obsahu izokyanátov.

Č. obj. 105623

Kvalita & vlastnosti

Vynikajúca priľnavosť a ochrana proti korózii pre oceľ, pozinkovanú oceľ a hliník, ako aj veľmi dobrá priľnavosť k horčíku.
Dobre priľne k sklolaminátu.
Po vyschnutí prelakuje polyesterovými výrobkami (stierka).
Dlhá doba spracovateľnosti a rýchly čas schnutia.

Veľmi dobrá rozlievateľnosť, možná aplikácia mokré do mokrého.
Jednoducho brúsiteľný – za mokra aj za sucha.
Odolný voči rozpúšťadlám a dobrá izolácia proti vlhkosti.

Praktické 200 ml balenie, ktoré zabraňuje zvyškom produktu.

Jednoduchá, časovo úsporná aplikácia.

Fyzikálne & chemické údaje

Základňa: Base10
Názov farby: Beige-Grey
Vôňa: Charakteristika
Stupeň lesku: matná, 10 ±2
Účinnosť: 200 ML – 0.6 m²
Úplne suchý: 8 h
Nadmerný povlak: 20 min
Minimálna pracovná teplota: 15 °C
Maximálna pracovná teplota: 25 °C
Bod vznetenia: n.a. °C
Doba spracovateľnosti: 5 d
Teplotná odolnosť: 90 °C
Obsah: 200 ML

Ako použiť

Plechovku dôkladne pretrepte, kým nebudete počuť zvuk miešacích guľôčok. Odstráňte ochranný kryt zo spodnej časti plechovky a pomocou vloženého krúžku úplne vytiahnite kolík. Tým sa uvoľní nôž, ktorý prerazí stenu hliníkovej kartuše.

Kazeta sa následne otočí o 360°, úplne sa otvorí a uvoľní tužidlo.

Pretrepte plechovku, aby sa zložky A zmiešali s tužidlom v správnom, vopred stanovenom pomere.

Plechovku dôkladne pretrepte po dobu 2 minút.

Vykonajte skúšobný nástrek.

Vyčistite povrch. Po vyčistení povrch obrúste.

Pri použití ako základný náter: nastriekajte jednu vrstvu s hrúbkou cca 15–20 µm.

Pri použití ako plnič: nastriekajte dve vrstvy s hrúbkou cca 50–60 µm.

Čas schnutia medzi vrstvami: 5 minút.

Schnutie (20 °C) 8 hodín alebo 25 minút pri 60 °C (teplota objektu).

Prelakovanie mokré do mokrého je možné po 20 minútach schnutia.

Povrch musí byť obrúsený a znovu natretý do 7 dní.

Ekologické vlastnosti

Spoločnosť European Aerosols sa zaväzuje používať zloženia bez zakázaných alebo kritických zložiek a dosiahnuť najlepší možný výkon. Uzávery a obaly sú vyrobené z recyklovateľného materiálu.

Likvidácia

Do nádoby na recyklovaný odpad alebo do vhodnej nádoby na opätovne použiteľný odpad vkladajte iba úplne vyprázdnené plechovky. Plechovky, ktoré nie sú prázdne, je potrebné zlikvidovať ako "špeciálny odpad".

Označenie

Všetky produkty vyrobené spoločnosťou European Aerosols spĺňajú požiadavky aktuálnych predpisov o označovaní podľa Smernice o prípravkoch 1999/45/ES. Všetky aerosóly zodpovedajú predpisom TRGS 200 a TRG 300, ako aj smernici o aerosóloch 75/324/EHS v aktuálne platnej verzii.

Táto verzia k Máj 20, 2026 – nahrádza všetky skoršie vydané verzie.