



TECHNICKÝ LIST

Dátum revízie: 11.2.2026

CHEMOLUX Olej na terasy

JK 246 262 70

PN 112 684 18

Popis

Zmes pigmentov dispergovaných vo vodnej emulzii syntetického oleja s prísadou špeciálnych aditív a prírodného vosku.

Použitie

CHEMOLUX Olej na terasy sa požíva na pravidelnú údržbu a ochranu drevených terás a iných drevených pochôdnych plôch. Je vhodný na ochranu mäkkého, tvrdého a exotického dreva v interiéri a exteriéri. Olej penetruje do hĺbky, účinne chráni drevo pred starnutím, oddaluje následky pôsobenia vlhkosti a poveternostných vplyvov. Zachováva prirodzenú štruktúru dreva, vytvára vodoodpudivý povrch, ktorý zároveň umožňuje drevu dýchať. Náter je odolný voči UV žiareniu, nepraská a neolupuje sa. Aktívne zložky zabraňujú starnutiu a zašednutiu dreva a taktiež chránia náterový film pred hubami a plesňami. Je možné ho použiť aj na povrchovú úpravu záhradného nábytku, rôznych drevených konštrukcií, ako sú pergoly, verandy, altánky, drevené obklady a ploty. Čerstvé drevo alebo drevo s vysokým obsahom živice je vhodné nechať zvetrať po dobu 4–6 týždňov. Exotické dreviny vyžadujú zvetranie po dobu cca 3 mesiace.

Náter je potrebné pravidelne obnovovať, minimálne jedenkrát za rok.

Nie je vhodný na nátery voskovaného dreva a nového smrekovca.

Nepoužívať na nátery prichádzajúce do priameho kontaktu s potravinami, krmivami, pitnou vodou a na natieranie detského nábytku a hračiek.

Riedidlo

neriedi sa

Farebné odtiene

bezfarebný 0001, orech 0220, palisander 0290, dub 0640

Výsledný vzhľad a odtieň náteru ovplyvňujú mnohé faktory: druh použitého dreva, jeho kvalita a vyfarbenie, predúprava povrchu, predchádzajúce nátery, množstvo naneseného oleja a použitá aplikačná technika. Pri natieraní väčších plôch odporúčame zjednotiť farebný odtieň zmiešaním obsahu jednotlivých obalov.

FYZIKÁLNA A TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

VOC

0,005 kg/kg

TOC

0,010 kg/kg

Objemová sušina

najmenej 20 % obj.

Hmotnostná sušina

najmenej 20 % hmot.

Hustota

0,95 – 1,06 g/cm³

Kategória

WB A.e

Hraničná hodnota VOC

130 g/l

Maximálny obsah VOC produktu

< 130 g/l

TECHNICKÉ ÚDAJE O VÝROBKU	
Vlastnosti v dodávanom stave	
teoretická výdatnosť	10 - 15 m ² /l
zasychanie	
na dotyk	najviac 1 h
na pretieranie	najviac 24 h
výtokový čas (φ dýzy 4 mm/ 23°C)	20 – 35 s

Vlastnosti hotového náteru po 24h od nanesenia	
vzhľad	hladký, zliaty, hodvábnne matný

Odporúčaný stav podkladu	
drevo – suché (vlhkosť max 12%), čisté, obrúsené a zbavené prachu a mastnoty	
poškodené drevo alebo nesúdržný starý náter obrúste	
teplota pri aplikácii 15 – 25°C	
relatívna vlhkosť vzduchu v rozmedzí najviac 75 %	

Nanášanie, riedenie, čistenie náradia

Olej sa aplikuje mäkkým štetcom alebo hubkou alebo mäkkou handrou v smere textúry dreva. Nanáša sa v jednej až dvoch vrstvách tak, aby všetok olej vsiakol do dreva, nevsiaknutý olej zotrieť suchou mäkkou textíliou do 10 – 15 minút. Ak je potrebná druhá vrstva, nanáša sa až po 24 hodinách! Nové drevo v exteriéri sa odporúča najskôr ošetriť vhodným biocídnym napúšťadlom na vodnej báze. Po zaschnutí prvej vrstvy náteru odporúčame povrch zľahka prebrúsiť brúsnym papierom č. 280. Bezfarebný odtieň nie je vhodné použiť samostatne. Sýtosť farebného odtieňa sa s každým ďalším náterom zvyšuje. Neupravuje sa riedením, nanáša sa v dodávanej forme. Pred použitím obsah obalu dokonale premiešať! Vysoká vlhkosť vzduchu a nízka teplota prostredia a tiež natieraného povrchu predlžuje zasychanie a môže byť príčinou väd náteru.

Náradie sa čistí vodou ešte pred zaschnutím. Drevo treba pravidelne ošetrovať každú sezónu. Nepoužívajte pri vysokej vzdušnej vlhkosti alebo riziku dažďa.

Balenie

Podľa aktuálnej ponuky.

Podmienky skladovania

Neskladovať spoločne s požívatinami a krmivami.

Skladovať v pôvodných, dobre uzatvorených obaloch pri teplote +5 až +25°C v suchom a vetranom sklade bez priameho účinku slnečného žiarenia, ktorý zodpovedá predpisom pre skladovanie horľavých kvapalín. Nesmie byť vystavený mrazu!

Stupeň horľavosti

Je uvedený v KBÚ.

Spôsob likvidácie odpadu

Je uvedený v KBÚ.

Bezpečnosť a hygiena pri práci

Je uvedený v KBÚ.

Údaje o výrobcovi a dovozcovi – distribútorovi

CHEMOLAK a. s.

Továrenská 7

919 04 Smolenice

Slovensko

Tel.: +421/33/5560 111

Infocentrum: +421/33/5560 555

www.chemolak.sk

marketing@chemolak.sk

priemysel@chemolak.sk

Upozornenie

Tieto informácie a uvedené odporúčenia vychádzajú zo skúšobných výsledkov, pozorovaní alebo skúsenosti získaných pri špeciálne definovaných skúškach. Príklady náterových postupov nie sú záväzné, je potrebné ich prispôsobiť Vaším skutočným podmienkam a potrebám, oblasti použitia a podmienkam pri spracovaní - aplikácii. Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy.

Vyhradzujeme si právo na zmenu údajov v technicko-propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.